MAXELASTIC ® STONE

ODPORNA NA ŚCIERANIE POWŁOKA DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI POKRYTYCH POWŁOKĄ MAXELASTIC

OPIS PRODUKTU
MAXELASTIC STONE mieszanka, na bazie dyspersji wodnej żywic akrylowych z dodatkiem kruszywa. Jest to syntetyczna zaprawa gotowa do użycia jako warstwa ochronna dla powłoki MAXELASTIC.

ZASTOSOWANIE
- Jako warstwa zabezpieczająca powłokę MAXELASTIC przed zniszczeniem ruchem pieszym i kołowym.
- Dekoracyjne i antypoślizgowe wykończenie powierzchni betonowych.

ZALETY
- Antypoślizgowa zaprawa,
- Odporna na UV,
- Jedno -komponentowy produkt, łatwy do użycia,
- Nietoksyczna, niepalna, bezrozpuszczalnikowa zaprawa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże, na które ma być aplikowany MAXELASTIC STONE musi być czyste, wolne od brudu, olejów i smarów itp.

APLIKACJA
Produkt gotowy do użycia, należy go tylko dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednorodnej masy i koloru. Aplikację należy wykonać przy pomocy kielni, pacy lub innych narzędzi. Grubość warstwy powinna wynosić min. 2 mm . Przy aplikacji na powłokę wykonaną z MAXELASTIC należy odczekać do całkowitego wyschnięcia MAXELASTIC.

OPAKOWANIA
Puszki 5kg i 25 kg

KOLORY
Biały, szary, zielony, czerwony, ceglasto czerwony i czarny

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka produktu	
Wygląd	poj. komponent , jednorodna pasta
Gęstość (kg/m^3)	1,6
Warunki aplikacji	
Warunki aplikacji, temperatura(ºC) i wilgotność względna(%)	> 5 / < 90
Czas schnięcia w 20 ºC (h)	4-6
Czas dojrzewania w 20 ºC (dni)	3
Charakterystyka związanego produktu	
Odporność na ścieranie wg Tabera test ASTM D-4060 strata wagi(g) Model CS-10, obciążenie 1 kg przy 500/100 cykli	0,3 / 0,6

ZUŻYCIE
Rekomendowane zużycie MAXELASTIC STONE to 3,4 – 5,1 kg/m^2 co daje grubość 2-3 mm tj. 1,7 kg/m^2/mm grubości powłoki.

PRZECHOWYWANIE 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu .

BHP MAXELASTIC STONE nie jest materiałem toksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy nakładaniu należy używać gogli i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca wodą i mydłem. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi szukać pomocy medycznej. Karta bezpieczeństwa jest dostępna na życzenie. Usuwanie tego produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą.

Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

Wyłączny dystrybutor na kraj

DRIZORO - Poland

Przeds. „carmen" Sp. z o.o.
85-875 Bydgoszcz, ul. Miechowska 13,
Tel./fax: (052) 342 02 27,

www.drizoro-polska.pl e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

02/2026